

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า มาตรฐานเลขที่ มอก. 849-2556

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดนับถ้วนร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขหมายเลขอุตสาหกรรมในวรรคสองของประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น “มาตรฐานเลขที่ มอก. 849 - 2566”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน 2.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า (portland pozzolan cement) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ได้จากการบดปูนเม็ดของปูนซีเมนต์ตาม มอก. 15 กับปอชโซล่า หรือการผสมปูนซีเมนต์ตาม มอก. 15 หรือ มอก. 2594 กับปอชโซล่าที่ละเอียด หรือทั้งการบดและการผสม โดยอาจเติมสิ่งผสมเพิ่มเพื่อให้มีสมบัติตามที่ต้องการ”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน 2.2 ของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน 2.3 ของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน 4.1 ของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ให้เป็นไปตาม อก. ๑๕ หรือ อก. ๒๕๙๔”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน 4.2 ของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.2 ปูนเม็ดของปูนซีเมนต์ ต้องเป็นผลึกที่เกิดจากการเผาส่วนผสมต่าง ๆ มีส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญ คือ ไฮดรอลิกแคลเซียมซิลิกेट”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน 4.5 ของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกตารางที่ ๑ ของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ตารางต่อไปนี้แทน

“ตารางที่ ๑ ลักษณะทางเคมี

(ข้อ 5.1)

รายการที่	ลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม
1	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ไม่มากกว่า ร้อยละ	6.0	มอก. 2752 เล่ม 18
2	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3) ¹⁾ ไม่มากกว่า ร้อยละ	4.0	
3	การสูญเสียเนื่องจากการเผา ไม่มากกว่า ร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)	5.0	

หมายเหตุ ๑) ในกรณีที่มีปริมาณชัลเฟอร์ไตรออกไซด์เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณเหมาะที่สุดของชัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (*optimum SO₃*) ตามวิธีทดสอบในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบหาปริมาณเหมาะที่สุดของชัลเฟอร์ไตรออกไซด์ โดยวิธีความด้านแรงอัด (ในกรณีที่ยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม ASTM C563) ต้องมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 0.5% และปริมาณแคลเซียมชัลเฟตในมอร์ตาร์ที่อายุ $24 h \pm 15 min$ ตามวิธีทดสอบในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการสักดัดชัลเฟตจากน้ำในมอร์tarปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ปราศจากน้ำ (ในกรณีที่ยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ASTM C265) ต้องมีปริมาณชัลเฟอร์ไตรออกไซด์ไม่นอกกว่า 0.50 g/L จึงจะถือว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลานนั้นผ่านมาตรฐานเฉพาะชัลเฟอร์ไตรออกไซด์เท่านั้น”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกตารางที่ ๒ ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน แบบท้ายประกาศกรະรงค์อุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ตารางต่อไปนี้แทน

“ตารางที่ 2 ลักษณะทางฟิสิกส์

(ข้อ 5.2)

รายการที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์กำหนด					วิธีทดสอบตาม	
			ชนิด						
			IP	IP(MS)	IP(MH)	IP(HS)	IP(LH) ¹⁾		
1	ความอยู่ตัว (soundness) ทดสอบโดยวิธีอัตโนมัติ (autoclave) การขยายตัว ไม่มากกว่า ร้อยละ การหดตัว ไม่มากกว่า ²⁾ ร้อยละ	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	มอก. 2752 เล่ม 11	
			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		
2	ระยะเวลาถอยตัว ทดสอบแบบไવแคต (Vicat test) การถอยตัวระยะต้น ไม่น้อยกว่า การถอยตัวระยะปลาย ไม่มากกว่า	min	45	45	45	45	45	มอก. 2752 เล่ม 9	
		min	420	420	420	420	420		
3	ปริมาณอากาศในอิฐตัว ไม่มากกว่าร้อยละ (เศษส่วนโดยปริมาตร)	-	12	12	12	12	12	ข้อ 9.1	
4	ปริมาณความร้อน ระหว่างปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ กับน้ำ ทดสอบโดยวิธี ไอโซเทอมลัคคอน ดักชั่นแคลอริเมทรี อายุ 3 วัน ไม่มากกว่า อายุ 7 วัน ไม่มากกว่า	kJ/kg [cal/g]	-	-	335 [80]	-	200 [50]	ASTM C1702	
		kJ/kg [cal/g]	-	-	-	-	225 [55]		
5	ปริมาณน้ำที่ต้องการ ไม่มากกว่าร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)	-	-	-	-	-	64	ข้อ 9.2	

ตารางที่ 2 ลักษณะทางพิสิกส์ (ต่อ)

(ข้อ 5.2)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์กำหนด					วิธีทดสอบ ตาม	
			ชนิด						
			IP	IP(MS)	IP(MH)	IP(HS)	IP(LH) 1)		
6	การหดตัวแห้ง (drying shrinkage) ไม่มากกว่า ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	ข้อ 9.3	
7	ความต้านแรงอัด ไม่น้อยกว่า อายุ 3 d อายุ 7 d อายุ 28 d	MPa	13.0	11.0	10.4	11.0	-	มอก. 2752 เล่ม 12	
		MPa	20.0	18.0	16.0	18.0	11.0		
		MPa	25.0	25.0	20.0	25.0	21.0		
8	การขยายตัวของมอร์tar ไม่มากกว่า ³⁾ ร้อยละ อายุ 14 d อายุ 56 d	-	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	ข้อ 9.4	
		-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060		
9	ความทนต่อสารละลาย โซเดียมซัลเฟต ⁴⁾ การขยายตัวที่อายุ 180 d ไม่มากกว่า ร้อยละ การขยายตัวที่อายุ 365 d ไม่มากกว่า ร้อยละ	-	(0.10) ⁵⁾	(0.10)	(0.10) ⁵⁾	0.05	(0.10) ⁵⁾	มอก. 2752 เล่ม 25	
		-	-	-	-	0.10	-		
		-	-	-	-	-	-		

- หมายเหตุ** ๑) ใช้ในงานที่ไม่ต้องการกำลังสูงในช่วงแรก หรือ ใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตที่ต้องการให้เกิดความร้อนต่ำเมื่อทำปฏิกริยา กับบ้ำน้ำ
 ๒) ชนิดทดสอบต้องคงตัวและแข็งและไม่เกิดการบิดเบี้ยว แตก เป็นหลุม หรือแยกตัวเมื่อนำไปทดสอบ การขยายตัวโดยวิธีอัตโนมัติ
 ๓) การขยายตัวของมอร์ตาร์เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเดือดทดสอบเมื่อผู้ซื้อร้องขอ และจะทดสอบ เมื่อปูนซีเมนต์ ใช้กับมวลผสมชนิดที่มีปฏิกริยา กับด่าง (alkali-reactive aggregate)
 ๔) การทดสอบชนิด IP(HS) หากผลการทดสอบที่อายุ 180 d เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต้องทดสอบ ที่อายุ 365 d หากผลทดสอบที่อายุ 180 d ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ทดสอบที่อายุ 365 d เมื่อผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่ายอมรับ
 ๕) การทดสอบความทนต่อสารละลายโซเดียมซัลไฟต์ ให้ทดสอบและรายงานในกรณีที่ผู้ซื้อร้องขอ
 ๖) การทดสอบความละเอียด ให้ทดสอบและรายงานในกรณีที่ผู้ซื้อร้องขอ โดยหาปริมาณที่ค้างบนแร่ 45 μm (ISO) หรือ No. 325 (ASTM) โดยวิธีเปียก การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2752 เล่ม 4 และหากที่ผู้ซื้อเพิ่มที่ผิวจำเพาะเป็นตารางเซนติเมตรต่อกรัม โดยเครื่องแอร์เพอร์เมติกบลีตีแบบเบลน (Blaine air permeability apparatus) การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2752 เล่ม 6"

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน 6.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๖ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"๖.๒ หากมีได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่าที่บรรจุลงสำหรับจำหน่าย ให้มีมวลสุทธิถ้วนละ 50 kg และไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก"

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน 9.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอชโซล่า แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๖ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๙.๑ ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์

ให้ปูนบดติตาม มอก. 2752 เล่ม 13 โดยใช้ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 3.15 ถ้าหากมีค่าแตกต่างไปจาก 3.15 เกินกว่า 0.05 ให้ใช้ค่าที่แท้จริงในการคำนวนหาปริมาณอากาศในมอร์ตาร์

$$V_{\text{AIR}} = 100 - \frac{m_M (100/\sigma_c) + 150.94 + P}{(2000 + 4P)}$$

เมื่อ V_{AIR} คือ ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ เป็น ร้อยละ (เศษส่วนโดยปริมาตร)

σ_c คือ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่า

m_M คือ มวลของมอร์ตาร์ 400 cm^3 เป็นกรัม

P คือ ร้อยละของน้ำที่ใช้ผสม คิดโดยเทียบกับมวลของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซล่าที่ใช้"

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน 9.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“9.2 ปริมาณน้ำที่ต้องการของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน

ให้หาปริมาณของน้ำต่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลานที่ใช้ผสมเป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 2752 เล่ม 12”

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน 9.3 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“9.3 การทดสอบตัวแห้ง

ให้เป็นไปตามวิธีทดสอบการทดสอบตัวแห้งตาม มอก. 2752 เล่ม 26 ทำโดยขึ้นทดสอบ 3 ก้อน ซึ่งแต่ละก้อนใช้ส่วนผสมวัสดุในสภาพแห้ง มีเศษส่วนโดยมวลของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอชโซลาน ๑ ส่วนและหารายมาตรฐาน ตาม มอก. 2752 เล่ม 12 ๒.๗๕ ส่วน บ่มด้วยน้ำปูนใส (lime-saturated water) ที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ เป็นเวลา ๖ d และเก็บไว้ในอากาศที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ความชื้นสัมพันธ์ $(50 \pm 4)\%$ เป็นเวลา ๒๘ d บันทึกค่าทดสอบตัวเชิงเส้นในระหว่างเก็บไว้ในอากาศ โดยเทียบกับการวัดครั้งแรกภายหลังบ่มน้ำปูนใสครบ ๖ d”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พิมพ์พัทรา วิชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม